

**IDROPELENTE A BASE ACQUA PER COTTO E MATERIALI ASSORBENTI**  
Categoria : agente idrorepellente

Rev 04/19

**DESCRIZIONE:**

A base di particolari silossani in microemulsione presenta alta resistenza agli agenti sia chimici che fisici. Ha un'azione consolidante con ottimo potere antisaltante ed antimuffa.

In superficie occorrono circa 3 ore per la sua reticolazione. In esterno in presenza di pioggia si consiglia di non applicarlo.

Impedisce l'assorbimento di umidità su superfici esposte alle intemperie e consente la traspirabilità del supporto. Si consiglia l'applicazione interna in tutti quei posti dove esiste scarsa aerazione (scantinati) o dove si prevede una notevole umidità (vecchie costruzioni, ambienti seminterrati).

**DESTINAZIONE:**

Applicabile su tutte le superfici a bassa, media ed alta assorbenza come marmo, cotto, pietra, sia in ambienti esterni che interni.

**APPLICAZIONE:**

Il prodotto si può applicare puro o diluito. Su superfici asciutte e pulite applicare 1-2 mani bagnato su bagnato.

In esterno su cotto e pietre, nel caso in cui si completi il trattamento con 700 MASTER o 400 ESTERNO, applicare una sola mano di IDR.

Pur avendo una reticolazione veloce è opportuno che la superficie non si bagni almeno per 2-3 ore.

Per il pre-trattamento di cotti molto assorbenti (cotto chiaro) è bene lasciare reticolare il prodotto per almeno 24-48 ore prima della stuccatura.

**ATTENZIONE:**

**NON PRESERVA IL MATERIALE CALCAREO DALL'AZIONE ACIDA.**

Prima di applicare "IDR" assicurarsi che il supporto non presenti macchie di umidità molto forti.

Fare molta attenzione a questo aspetto dal momento che il materiale non potrà essere facilmente rimosso qualora si rendesse necessario (eventualmente solo con prodotti fortemente acidi).

**CONSUMO :**

Su cotto toscano, pietre o materiali poco porosi lt. 10 per 1 mano in 100 mq. Su cotto chiaro tipo spagnolo lt. 20 per 1 mano in 100 mq.

**CONFEZIONI:**

Flacone plastica 1 Lt - Scatola 20 pz  
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  
Tanica plastica 10 Lt

**CARATTERISTICHE:**

ASPETTO	Liquido bianco latteo
pH	6,5 ± 1,0
DENSITA'	1,0 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Insolubile
INFIAMMABILITA'	>80°C

**AVVERTENZE:**

**H317** Può provocare una reazione allergica cutanea  
Contiene : Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

**TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA**

Materiale non soggetto.

**Codice segnalato all'ISS:**

Codice Azienda 06110800486  
Codice preparato INGR 243

**VOC (Direttiva 2004/42/CE) :**

Primer fissanti.  
Limite massimo : 140,00 g/litro  
VOC prodotto : 3,00 g/litro

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.